

## Armature/ galon non tissée pour le traitement I4 des systèmes d'imperméabilité SIGMAFLEX

### SPÉCIFICITÉS

- Armatures non tissées composées de fibres polyester pour systèmes d'imperméabilité I4.
- Marouflage facile.
- En bord droit et bord effrangé.

### POINTS FORTS

- Extérieur. Façades en service.
- Traitements ponctuels et généralisés des fissures en classe I4 des systèmes d'imperméabilité.

#### CARACTÉRISTIQUES

LE PRODUIT :	ARMATURE NON TISSEE BD SIGMA à bords à coupe droite pour fonds lisses	ARMATURE NON TISSÉE EFFRANGÉE SIGMA à bords effrangés pour fonds à reliefs
ASPECT :	Blanc écru	Blanc écru
RÉSISTANCE À LA RUPTURE :	De la chaîne : 70 N/ 5 cm De la trame : 72 N/ 5 cm	De la chaîne : 110 N/ 5 cm De la trame : 140 N/ 5 cm.
ÉLONGATION À LA RUPTURE	De la chaîne : 36 % De la trame : 30 %	De la chaîne : 65% De la trame : 57%.
RÉSISTANCE À LA TRACTION :	De la chaîne : 15 N/ 5 cm De la trame : 15 N/ 5 cm	Test non applicable.
GRAMMAGE :	30 g/m <sup>2</sup>	50 g/m <sup>2</sup>
ÉPAISSEUR :	0,14 mm	0,60 mm
PERMÉABILITÉ À L'AIR (dm/m <sup>2</sup> x sec. a 0,5 mbar)	2200 dm/m <sup>2</sup>	2200 dm/m <sup>2</sup> .
CONSERVATION	Dans un endroit sec et hors poussière	En endroit sec et hors poussière

#### CONDITIONNEMENT

	TYPE DE COUPE	LONGUEUR (mètre linéaire)	LARGEUR (cm)
ARMATURE NON TISSEE SIGMA	Bords droits	100	100
BANDE NON TISSEE SIGMA 14	Bords droits	100	14
ARMATURE NON TISSEE EFFRANGÉE	Bords effrangés	50	100
BANDE NT EFFRANGÉE 16	Bords effrangés	50	16
BANDE NT EFFRANGÉE 33	Bords effrangés	50	33
BANDE NT EFFRANGÉE 50	Bords effrangés	50	50