

Impression et sous couche d'accrochage acrylique



DÉFINITION

Impression et sous couche d'accrochage acrylique.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Sous-couche d'accrochage pour tous fonds peu poreux et sur anciennes peintures laquées ou anciens vernis dépolis.
- Impression pour bois (sauf bois durs, exudants ou non imprégnables) et panneaux de particules.

SPÉCIFICITÉS

- Opacité et garnissant élevés.
- Insaponifiable.

POINTS FORTS

- Polyvalence de supports et de destinations.
- Application facile.
- Masque les légères imperfections du support.
- Faible odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat.
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :	< 5 % sous 85°
Extrait sec en volume (en blanc) :	42 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,38 (± 0.05) g/cm ³
Rendement moyen :	8 à 11 m ² /L selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 1 heure
Redoublable :	24 heures
Teintes :	Blanc
Conditionnements :	3 L - 15 L

MISE EN ŒUVRE

Supports admissibles : Sur tous fonds neufs secs mécaniquement solides (béton, enduit de ciment, plâtre projeté intérieur, "plaques de plâtre à épiderme cartonné"), convenablement égrainés, dépoussiérés ou poncés, ou sur anciens fonds lessivés.

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1

Systèmes d'application :

Matériel d'application : Brosse, rouleau microfibres 10 mm ou polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : Eau.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Températures du produit et d'application supérieures à 8°C et humidité relative inférieure à 65%.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 10 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emission dans l'air intérieur :



CONSERVATION

- 2 ans en emballage hermétique d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.



PPG AC FRANCE

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Janvier 2019

sigmacoatings.fr