

Peinture acrylique garnissante mate pochée



CHROMATIC



DÉFINITION

Peinture mate pochée aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse, avec label NF Environnement.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Travaux neufs ou de rénovation.
- Murs et plafonds des pièces sèches.

SPÉCIFICITÉS

- Structure garnissante atténuant les imperfections du support.
- Très bonne opacité.

POINTS FORTS

- Résultat sans reprise.
- Grand confort d'application.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat poché.
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :	< 3 % sous 85°
Extrait sec en volume (en blanc) :	40 (± 2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	57 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,47 (± 0.05) g/cm ³
Résistance à l'abrasion humide :	Norme NF EN 13 300 : Classe 2
Rendement moyen :	9 à 12 m ² /L selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 2 heures
Redoublable :	6 heures
Teintes :	Blanc, teintes du nuancier Chromatic®
Conditionnements :	1 L - 3 L - 15 L

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1

Systèmes d'application :

Murs et plafonds : imprimer les supports à l'aide d'1 couche de SIGMACO PRIM OU SIGMALYS IMPRESS ou PERUSTOP et recouvrir par 2 couches de SIGMALYS MAT.

Métaux ferreux : imprimer les supports à l'aide du PRIMAIRE FER et recouvrir de 2 couches de SIGMALYS MAT.

Métaux non ferreux : imprimer les supports à l'aide du PRIMAIRE SPE et recouvrir de 2 couches de SIGMALYS MAT.

Matériel d'application : Brosse, rouleau polyamide 12mm, pistolet.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : Eau.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Température d'application du produit et du support supérieure à 8°C et humidité relative inférieure à 70%.

Recommandations particulières : Appliquer sans tirer. SIGMALYS MAT ne convient pas à la mise en peinture de menuiseries comportant des ouvrants.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emission dans l'air intérieur :



CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.



PPG AC FRANCE

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Janvier 2019

sigmacoatings.fr