

Peinture mate purifiant l'air intérieur



DÉFINITION

Peinture mate à base de résines vinyliques en dispersion aqueuse.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Travaux neufs ou d'entretien de pièces sèches.
- Murs et plafonds.
- Etat de finition B.

SPÉCIFICITÉS

- Très bonne opacité.
- Application facile.
- Réduit fortement la concentration en formaldéhyde.

POINTS FORTS

- Respect de l'environnement, de la santé.
- Esthétique conforme aux tendances actuelles.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat poché fin.
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :	<3 % sous 85°
Extrait sec en volume (en blanc) :	43 (±2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	62 (±2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,50 (±0,05) g/cm ³
Résistance à l'abrasion humide :	Norme NF EN 13 300 : classe 2
Rendement moyen :	9 à 12 m ² /L selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 1 heure
Redoublable :	6 heures
Teintes :	Blanc, teintes pastel du nuancier Chromatic®
Conditionnements :	1 L - 3 L - 15 L

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds : Les supports devront être préparé conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1

Systèmes d'application :

Supports neufs : imprimer les supports avec 1 couche de SIGMAPUR Prim et recouvrir par 2 couches de SIGMAPUR Mat.

Anciennes peintures adhérentes : appliquer 2 couches de SIGMAPUR Mat.

Matériel d'application : Brosse spéciale acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : Eau.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7a2.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emission dans l'air intérieur : 

CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.



PPG AC FRANCE

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Janvier 2019

sigmacoatings.fr