

Peinture satinée à base de résines polyuréthanes acryliques pour protection des sols domestiques



CHROMATIC



DÉFINITION

Peinture pour sol à base de résines acryl-uréthanes monocomposante à destination de tous les sols domestiques

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Extérieur.
- Travaux de protection et de décoration de tous les sols domestiques à base de liants hydrauliques ou dérivés, en travaux neufs ou de rénovation sur anciens fonds peints adhérents et compatibles.

SPÉCIFICITÉS

- Aspect satiné tendu.
- Bonne adhérence sur fonds neufs et anciens.
- Applicable sur sol de garage privatif.

POINTS FORTS

- Facile d'application.
- Excellent garnissant et bonne opacité.
- Film dur, résistant aux pneus chauds.
- Facilement nettoyable, excellente durabilité.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Satiné tendu.
Extrait sec en volume :	44 (±2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	55 (±2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,24 (±0,05) g/cm ³
Rendement moyen :	Sur support brut : 5 à 7 m ² /L En rénovation : 8 à 10 m ² /L
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Hors poussière : 90 min. Utilisation piéton : 24 heures (pour une teinte vive : 7 jours) - Circulation : 10 jours (pour une teinte vive : 15 jours)
Recouvrable :	24 heures
Teintes :	Blanc, teintes du nuancier Chromatic®
Conditionnements :	1 L - 3 L - 10 L

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.203 (Réf. DTU 59.3).

Systèmes d'application :

Support brut : égrénage, brossage, dégraissage si nécessaire suivi d'un lavage, séchage complet, puis 1 couche de SIGMAFIX, puis 2 couches de SIGMASOL PLUS.

Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage, dégraissage si nécessaire, lavage haute pression, séchage complet du support puis 1 couche de SIGMASOL PLUS dilué à 5%, puis une 2ème couche de SIGMASOL PLUS.

Sur anciennes peintures non adhérentes : décapage complet, rinçage et séchage complet puis une couche de SIGMAFIX suivie de 2 couches de SIGMASOL PLUS.

Matériel d'application : Brosse spéciale acrylique, rouleau polyamide texturé 18 mm.

Dilution : 0 à 5% selon la mise en œuvre.

Nettoyage du matériel : A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Humidité du support inférieure à 4%.

Ph du support compris entre 8 et 12.

En extérieur, la pente du support requise est au minimum de 1% vers les évacuations d'eaux pluviales pour éviter toute stagnation d'eau.

Nota : Si nécessaire, des traitements anticryptogamiques peuvent être effectués.

Fonction antidérapante par saupoudrage de MN 30 dans la 1ère couche fraîche, à refus, éliminer l'excédent après séchage puis application d'une 2ème couche de peinture non diluée.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 6a/7b2

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient maximum 95 g/l COV. Les valeurs indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emission dans l'air intérieur :



CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Conserver hors de la portée des enfants.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.



PPG AC FRANCE

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Janvier 2019

sigmacoatings.fr