



CHROMATIC®



Peinture acrylique de finition mate

DÉFINITION

Peinture acrylique de finition en dispersion aqueuse monocouche d'aspect mat poché fin, avec label NF Environnement

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Neuf et entretien.
- Recommandé pour plafond.
- Pièces sèches
- Etat de finition A

SPÉCIFICITÉS

- Garnissant.
- Peut s'appliquer en monocouche.
- Grande blancheur.
- Aspect poché fin.

POINTS FORTS

- Respect de l'environnement, de la santé du peintre et de ses clients.
- Application facile.
- Esthétique contemporaine et pérenne.
- Idéal pour plafond.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :	<3 % sous 85°
Extrait sec en volume (en blanc) :	37 (± 2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	56 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,47 (± 0.05) g/cm ³
Résistance à l'abrasion humide :	Norme NF EN 13 300 : classe 2
Rendement moyen :	Monocouche : 7 à 8 m ² /L Bicouche : 8 à 12 m ² /L
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec : 3 heures
Redoublable :	6 heures
Teintes :	Blanc, teintes pastel du nuancier Chromatic®
Conditionnements :	3 L - 15 L

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1.

Systèmes d'application : Supports neufs : imprimer à l'aide d'une couche de SIGMALYS IMPRESS ou SIGMACO PRIM (sauf fonds alcalins) ou PERUSTOP, puis recouvrir d'une à deux couche(s) de SLALOM FUTURA.

Anciennes peintures adhérentes : appliquer une à deux couche(s) de SLALOM FUTURA.

Matériel d'application : Brosse, rouleau polyamide 14 mm pour une utilisation en monocouche, rouleau polyamide 12 mm pour une utilisation en bicouche, pistolet.

Dilution : Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel : à l'eau, ou aux solvants si le produit a séché.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Température d'application du produit et du support supérieure à 5°C et humidité relative inférieure à 65%.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.

Emission dans l'air intérieur :



CONSERVATION

- 2 ans en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.



PPG AC FRANCE

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Janvier 2019

sigmacoatings.fr