

### Peinture laque alkyde haut brillant



## DÉFINITION

Peinture laque alkyde brillant «miroir» pour travaux d'intérieur et d'extérieur.

## DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Extérieur.
- Protection des supports bois nécessitant une très bonne résistance à l'entretien ou aux intempéries : locaux d'habitation, magasins, collectivités.

## SPÉCIFICITÉS

- Protection et décoration haut de gamme.
- Haut brillant.
- Excellent tendu.
- Grande opacité et garnissant.
- Thixotrope.
- Très bon enrobage des arêtes.
- Microporeux.

## POINTS FORTS

- Application facile.
- Temps ouvert important.
- Stabilité de l'aspect dans le temps.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect du film sec :</b>	Brillant tendu.
<b>Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :</b>	85 % sous 60° après 1 mois
<b>Extrait sec en volume (en blanc) :</b>	64 (± 2)%
<b>Extrait sec en poids (en blanc) :</b>	77 (± 2)%
<b>Densité (masse volumique à 20 °C) :</b>	1,22 (± 0,05) g/cm <sup>3</sup>
<b>Rendement moyen :</b>	13 à 16 m <sup>2</sup> /L sur fonds préparés
<b>Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :</b>	Sec au toucher : 6 à 8 heures - Redoublable : 24 heures. Ponçage entre 2 couches : 24 heures.
<b>Ponçable / Redoublable :</b>	24 heures
<b>Teintes :</b>	Blanc, teintes du nuancier Chromatic®
<b>Conditionnements :</b>	1 L - 3 L - 10 L

## MISE EN ŒUVRE

**Préparation des fonds :** Les supports devront être réceptionnés et préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et 2 (réf. DTU 59.1).

**Systèmes d'application :**

**Sur bois neufs :**

Brossage, ponçage, époussetage, dégraissage.

En intérieur, dans le cadre de bois exsudants des résines siccatives et des panneaux à particules, imprimer à l'aide de SIGMACRYL PRIM.

Dans le cadre de bois tropicaux ou de bois de pays, imprimer à l'aide d'AMAROL FUTURA, OU TORNOL FUTURA ou d'AMAROL PRIM dilué.

Appliquer une ou deux couche(s) de TORNOL FUTURA pur en finition.

**Sur bois déjà peints :**

Peintures en mauvais état : mise à nu du bois, brossage, ponçage, époussetage, puis une couche d'AMAROL PRIM, ou de SIGMACRYL PRIM, ou de PERUSTOP en fonction de l'état des supports. Appliquer ensuite une ou deux couche(s) de TORNOL FUTURA en finition.

Peintures ou vernis dépolis en bon état : élimination des salissures, puis appliquer une ou deux couche(s) d'AMAROL PRIM. Appliquer ensuite une ou deux couche(s) de TORNOL FUTURA.

**Matériel d'application :** Brosse, rouleau laqueur poils ras 4 mm, microfibras 6 mm ou rouleau polyamide texturé 8 mm, pistolet : nous consulter.

**Dilution :** Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

**Nettoyage du matériel :** White spirit

## OBSERVATIONS

**Conditions limites d'application :** Ne pas appliquer en intérieur par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie supérieure à 65% et en extérieur par une température inférieure à 5°C et une hygrométrie supérieure à 80%.

Les peintures à base de résines alkydes ou glycérophthaliques en phase solvant, du fait de leur mode de séchage par oxydation ont une tendance naturelle au jaunissement, particulièrement en absence de lumière du jour. Ce phénomène peut être accéléré par la présence de vapeurs d'ammoniaque issues de certains produits tels que certains nettoyants, colles, enduits, peintures acryliques...

## CLASSIFICATION

**AFNOR :** NF T 36-005 - Famille I - Classe 4a

**COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient maximum 300 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

**Emission dans l'air intérieur :**



## CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- INFLAMMABLE.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).
- La fiche descriptive est également disponible sur le site [www.sigmacoatings.fr](http://www.sigmacoatings.fr).



PPG AC FRANCE

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Janvier 2019

[sigmacoatings.fr](http://sigmacoatings.fr)